

## Tehničke informacije

# FINAL ART ŽBUKA

*Fina pastozna žbuka na bazi akrilnog veziva za modeliranje*



<b>opis proizvoda:</b>	Fina pastozna završna žbuka na bazi akrilnih veziva spremna za upotrebu. Žbuka se može modelirati za kreativno vanjsko oblikovanje fasade i unutarnjih zidova. Otporna je na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni.							
<b>područje namjene:</b>	Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada i unutarnjih zidnih površina. Primjenjiva je na betonskim površinama, masama za zaglađivanje, starim i novim mineralnim žbukama, pločama od iverice, vlakneno-cementnim i gips-kartonskim pločama i dr. Nije prikladna za vodoravne površine na kojima zaostaje voda, za drvene i metalne površine te za površine prebojane s uljanim i alkidnim premazima.							
<b>asortiman proizvoda:</b>	Proizvodi se u bijeloj boji, a primjenom <i>Top Mix</i> sustava za nijansiranje moguće je postići široki spektar nijansi iz ton karte Chromos-Svjetlost te iz mnogih drugih ton karata prisutnih na tržištu.							
<b>pakiranje:</b>	Plastična kanta od 25 kg.							
<b>svojstva proizvoda:</b>	Laka obradivost Niska vodupojnost Zaštita suhog filma od pojave algi i gljivica Velika izdašnost Za ručnu ili strojnu obradu							
<b>sadržaj hlapivih organskih spojeva:</b>	HOS: A(c), 40 g/l; maks. 25 g/l (HRN EN ISO 11890-1).							
<b>karakteristike proizvoda prema EN 15824:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Propusnost vodene pare</td> <td><math>V_2</math></td> </tr> <tr> <td>Apsorpcija vode</td> <td><math>W_3</math></td> </tr> <tr> <td>Čvrstoća prionjivosti</td> <td><math>\geq 0,3</math> MPa</td> </tr> </table>		Propusnost vodene pare	$V_2$	Apsorpcija vode	$W_3$	Čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,3$ MPa
Propusnost vodene pare	$V_2$							
Apsorpcija vode	$W_3$							
Čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,3$ MPa							
<b>potrošnja materijala:</b>	2-4 kg/m <sup>2</sup> , ovisno o završnom dekorativnom izgledu.*							
<b>priprema podloge:</b>	*Potrošnja ovisi o svojstvima podloge i o tehnici završne obrade (točnu potrošnju potrebno utvrditi izradom referentnog polja na objektu) Podloga na koju se nanosi žbuka mora biti suha, čvrsta (oslobođena slabovezujućih dijelova) bez masnih mrlja, prašine i drugih nečistoća. Svaku oštećenu i zaprljanu podlogu je potrebno sanirati po pravilima struke. Masne podloge oprati otopinom <i>Kalijeva sapuna</i> , a prljave podloge mlazom vode pod pritiskom. Površine zaražene zidnim algama i gljivicama tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> . Nakon svakog vlaženja površine potrebno je osigurati dovoljno vremena za adekvatno sušenje. Preporuka je sve podloge prije nanošenja završne dekorativne žbuke obraditi univerzalnim temeljnim premazom <i>Finalgrund UNI</i> . Neravna podloga otežava strukturiranje žbuke što može uzrokovati loš završni izgled stoga je priprema podloge izuzetno važna. Oštećene mineralne podloge popraviti i ujednačiti masom za izravnavanje tipa <i>Finalterm S</i> te po potrebi armirati <i>Final staklenom armaturnom mrežicom</i> . Na pripremljenu podlogu nanijeti <i>Final akrilna žbuka</i> granulacije 1,5 mm prema tehničkim uputama proizvođača.							
<b>uvjeti rada:</b>	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše) i za vjetrovita vremena. Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.							
<b>priprema materijala:</b>	Materijal promiješati u originalnoj ambalaži sporotirajućom miješalicom. Ukoliko je potrebno (iznimno), materijal se može razrijediti čistom vodom (maksimalno 1 dcl). Prekomjerno razrjeđivanje može narušiti svojstva materijala (obrada, pokrivnost i nijansa žbuke). <b>Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u <i>Top Mix</i> sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe.</b> Materijal iz više kanti izmiješati u jednu							

## Tehničke informacije

# FINAL ART ŽBUKA

*Fina pastozna žbuka na bazi akrilnog veziva za modeliranje*



	ujednačenu smjesu potrebnu za određenu površinu.
<b>aplikacija materijala:</b>	<p>Nanosi se ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom. Svježe nanosenu žbuku treba modelirati kako bi se postigla željena završna struktura sa alatima ( četkom, spužvom, valjkom, gleterom i sl). Materijal se može filcati.</p> <p>Redovito čišćenje alata za strukturiranje je neophodno! Žbuka se ugrađuje primjenom tehnike "mokro na mokro", kontinuirano, bez prekida, što se postiže organiziranjem dostatnog broja radnika na skeli i podjelom većih zidnih površina žljebovima, ukrasima, obrubima na manje dijelove.</p> <p>Preveliko razrjeđivanje ili obrada pri jakom vjetru može dovesti do loše strukture, šarenila te stvaranja mikropukotina. Bilo kakvo popravljanje materijala za vrijeme ugradnje nije dozvoljeno (dodavanje koloranata, razrjeđivanje). Onečišćena mjesta i alat odmah nakon završetka radova oprati vodom.</p> <p>Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.</p> <p>Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehničkom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.</p>
<b>vrijeme sušenja ugrađenog materijala:</b>	Suho na dodir: nakon cca 12 h, ovisno o vremenskim uvjetima. Obvezna je zaštita od kiše minimalno 24 h nakon ugradnje završnog sloja pri 23 °C i 50 % RVZ. Zaštitu od kiše prilagoditi vremenskim uvjetima jer niske temperature kao i visoka vlažnost zraka znatno produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu.
<b>održavanje fasadnih površina:</b>	Neprihvaćene nečistoće i prašinu ukloniti otprašivanjem ili laganim mlazom vode, a tvrdokornije mrlje ukloniti laganim trljanjem krpom namočenom u vodenoj otopini s blagim univerzalnim sredstvima za čišćenje.
<b>mjere sigurnosti:</b>	Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Okolinu površina na kojima se ugrađuje materijal brižljivo prekriti. Čuvati izvan dohvata djece. Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
<b>transport i skladištenje:</b>	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.
<b>rok valjanosti:</b>	U neotvorenoj ambalaži 1 godina.
<b>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</b>	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
<b>kontrola kvalitete:</b>	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama.
<b>ostale informacije:</b>	<p>Granulati koji se koriste u FINAL žbukama su prirodni te postoji mogućnost da su pojedina zrna malo tamnija. Ne radi se o grešci u materijalu, već o razlici u nijansi zbog prirodnih svojstava sirovina što ne može biti predmet reklamacije. Prije nanošenja potrebno je provjeriti odgovara li nijansa smjese originalnom uzorku.</p> <p>Proizvod sadrži algicidnu i fungicidnu zaštitu koja sprječava pojavu algi i gljivica. Dugotrajnost djelovanja najviše ovisi o okolišnim uvjetima u kojima se građevina nalazi. Trajna zaštita ne može biti zajamčena (<i>HUPFAS smjernice; Alge i gljivice na fasadama</i>).</p>
<b>opće napomene:</b>	Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti

## Tehničke informacije

# FINAL ART ŽBUKA

*Fina pastozna žbuka na bazi akrilnog  
veziva za modeliranje*



proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.

Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici [www.chromos-svjetlost.hr](http://www.chromos-svjetlost.hr) ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.

kolovoz, 2025.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

